



NATIONAL RESEARCH CENTER
TADIRI ST. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central unit for Analysis And
Scientific services (CLASS)
Material Test Lab
Cosmetics, Polymers and
Solid matter Department.

المركز القومي للبحوث

الدقى - القاهرة - جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المرجعية
معمل اختبار المواد
قسم السحاميك والپلاستيك والمواد الصلبة



نتائج اختبار مقاومة الحريق

على عند (١٠) قطع بلوك مغرغ مفاى ٢٥ x ٤٠ x ٢٠ سم

والواردة من الشركة الهندسية للمنتجات الخرسانية " تكنوكريت "

درجة حرارة السطح الغير معرض للحرارة (°م)	الزمن (دقيقة)
١٧,٥	صفر
١٧,٤	١٠
١٨,٩	٢٠
٢١,٨	٣٠
٢٦,٧	٤٠
٣٠,٤	٥٠
٣٦,٩	٦٠
٤٠,١	٧٠

* وهى بذلك تجتاز حدود المواصفة الامريكية *ASTM E119* حيث أن درجة الحرارة لم

تزيد عن ١٣٩° من درجة الحرارة الابتدائية
المركز القومي للبحوث
الدقى - القاهرة