

نتائج اختبار الضغط على عينات بلاط متداخل (الترلوك)

تاريخ التوريد: ٢٠٢٠/٢/١٣  
رقم الورقة: ١٠٠١  
كود العينة: MTL\CR\2020\103  
تاريخ الاختبار: ٢٠٢٠/٢/١٦

الجهة الموردة: شركة معياد لتداول الحاويات  
المشروع: تداول الحاويات  
شكل البلاط: بلاط الترلوك حرف S (مادي) بسمك ٨ سم  
بيانات اضافية: الجهة المنفذة (المقاول): شركة مصر لاسمنت الاسمنت المسلح  
الجهة المالكة: شركة معياد لتداول الحاويات  
الشركة الموردة: تكنوكريت الشركة الهندسية  
عينة (١)  
عنوان العميل: \_\_\_\_\_

م	سطح التحميل		وزن العينة (كجم)	حجم العينة (سم <sup>3</sup> )	سمك العينة (سم)	مقاومة الضغط (نيوتن /م <sup>2</sup> )
	(٢ سم)	(١ سم)				
١	٢٧١,٥٢	٧,٩٣٢	٥,٢٧	٢١٥٣,٧٠	٧,٩٣٢	٦٣,٣٨
٢	٢٧٠,٧٦	٨,٠٢٧	٥,٣٠	٢١٧٣,٣٦	٨,٠٢٧	٦٢,٦٨
٣	٢٧٢,٠٨	٨,٠٢٠	٥,٢٨	٢١٨٢,٠٦	٨,٠٢٠	٥٤,٤٧

ملاحظات:

متوسط مقاومة الضغط = ٦٠,١٨ نيوتن / م<sup>٢</sup>  
تم اجراء الاختبار طبقا للمواصفة الامريكية ASTM C 140  
يتم تحديد حدود القبول أو الرفض طبقا لمتطلبات المشروع .  
النتائج الموضحة بعالية تسرى فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار .  
البيانات عالية طبقا لما ورد بخطاب الجهة طالبة الاختبار



المشرف  
د.إبراهيم م.أحمد

القائم بالاختبار  
أ.د. إبراهيم السيد  
٢٠٢٠ / ١٢ / ١٧